

ЗАО ОРГКРОВЛЯ

390005 г.Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 5а

Телефон: (4912) 76-38-11 - директор

76-38-76 - секретарь

76-15-83, 76-76-82 - сбыт

Факс: (4912) 98-48-80

ИНН 6 230 003 173

Р/с 407 028 108 531 00100 267

Отделение № 8606 Сбербанка России г.Рязань

БИК 046 126 614 кор. счет 301 018 105 0000 0000 614

Коды: по ОКПО - 00 289 973 , по ОКОНХ - 16130.95300



ПАСПОРТ

материал рулонный гидроизоляционный
наплавляемый битумно-полимерный

Рубитэкс - мост

Марка

Дата изготовления

Дата выдачи паспорта

Количество рулонов в партии

№	Наименование Показателей	Требования ТУ 5774-003-00289973- 2002	Результаты испытаний
1.	Площадь 1 рулона, м ²	8,0 ± 0,1	Соответствует
2.	Разрывная сила при растяжении, Н(кгс), не менее	Полиэстер 735(75)	784(80)
3.	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	20	45
4.	Масса материала, г/м ²	6300	Соответствует
5.	Толщина материала, мм, не менее	5,0	Соответствует
6.	Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее кг/м ²	2,5	Соответствует
7.	Гибкость на брусе радиусом 10 мм при температуре, °С, не выше	минус 25	минус 27
8.	Теплостойкость в течение 2ч при температуре, °С, не ниже	100	105
9.	Температура хрупкости вяжущего °С, не выше	минус 35	Соответствует
10.	Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении, кгс/см ² , не менее	абсолютная	абсолютная
11.	Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более	2,0	0,2

